


# Denim Couture



Ink 085S 575 



   @SantistaJW  
  /SantistaJeanswear  
[www.SantistaJeanswear.com.ar](http://www.SantistaJeanswear.com.ar)

Ink es el blue black moderno que completa la paleta de tonos azulados. Ideal es para obtener contrastes de color en tonos intensos. La premisa de esta familia es que se pueden obtener bajadas de color con bajas concentraciones de permanganato para obtener el desgaste sin necesidad de matizar la prenda en el lavadero. Se pueden trabajar también procesos abrasivos con lijas, láser y desgastes por tiempo de máquina con enzimas. Por su composición Co/El se pueden lograr buenos efectos de roturas y obtener una buena calidad de tacto final en prenda.

Su peso y stretch lo convierten en un tejido altamente versátil para la moda femenina como la masculina.

S 3/1 D	8,6 OZ/YD <sup>2</sup>	292 GR/M <sup>2</sup>
98% CO/2% EL		
137 CM	33% STRETCH	

PROCESO	¿PERMITIDO?	OBSERVACIÓN/RECOMENDACIÓN
Desengomado (Enzima Alfa Amilasa)	SI	
Desengomado (Peróxido de Hidrógeno)	SI	
Enzima Celulasa Neutra	SI	
Enzima Celulasa Ácida	ATENCIÓN	CONTROLAR PÉRDIDA DE RESISTENCIA
Polvo Abrasivo	SI	
Piedras en General	SI	USAR PIEDRAS CHICAS O GASTADAS
Lijado	SI	USAR LIJA SUAVE Y DE GRANO FINO
Bigotes Lijado	SI	USAR LIJA SUAVE Y DE GRANO FINO
Pulverizado con Pigmento	SI	
Limpieza Ozono	SI	
Láser	SI	
Bajada de color con reductor (Cloro)	ATENCIÓN	CONTROLAR PÉRDIDA DE ELASTICIDAD
Bajada de color (Permanganato de Potasio)	SI	
Reductor de índigo	NO	
Resinas Acrílicas	SI	
Resinas Glioxálicas	ATENCIÓN	CONTROLAR PÉRDIDA DE RESISTENCIA
Polimerización	ATENCIÓN	CONTROLAR PÉRDIDA DE RESISTENCIA
Roturas	SI	
Sobretañidos (Dirty)	SI	
Suavizante Catiónico	SI	
Suavizante Siliconado	SI	
Soda Cáustica	SI	
Peróxido de Hidrógeno	SI	

\* La reproducción digital del tejido difiere de la apariencia original. Solicite a su agente comercial las muestras originales

\*\* La información del presente documento debe ser considerada a modo orientativo, teniendo como objeto presentar diversas aplicaciones para cada uno de los artículos. No se descartan nuevas posibilidades y desarrollos que cada marca desee explorar.

\*\*\* Los artículos pueden sufrir cambios de especificaciones técnicas. Verificar con tabla vigente.