

Denim Couture



Input 0701 53H



Es la nueva generación de denim: sarga marcada, súper stretch y con caída. Su construcción similar a punto y su diseño sargado permiten una gran variedad de productos. Ideal para complementos denim en prendas femeninas, masculinas, infantiles y home. El color puro índigo intenso permite bajadas siempre a azules limpios. También ideal para prendas con lavados enzimáticos manteniendo el color deep blue. Es un artículo que no puede faltar en su colección.

SATÉN 4/1	7 OZ/YD ²	217 GR/M ²
97,5% CO/2,5% EL		
127 CM	53% STRETCH	

PROCESO	¿PERMITIDO?	OBSERVACIÓN/RECOMENDACIÓN
Desengomado (Enzima Alfa Amilasa)	SI	
Desengomado (Peróxido de Hidrógeno)	SI	
Enzima Celulasa Neutra	SI	APLICAR CICLOS CORTOS DE LAVADO
Enzima Celulasa Ácida	ATENCIÓN	RIESGO DE PROVOCAR PÉRDIDAS EN LA RESISTENCIA
Polvo Abrasivo	SI	
Piedras en General	NO	RIESGO DE ROTURAS
Lijado	ATENCIÓN	USAR LIJA SUAVE Y DE GRANO FINO
Bigotes Lijado	ATENCIÓN	USAR LIJA SUAVE Y DE GRANO FINO
Pulverizado con Pigmento	SI	
Limpieza Ozono	SI	
Láser	SI	ENSAYAR PARA DEFINIR POTENCIA
Bajada de color con reductor (Cloro)	ATENCIÓN	CONTROLAR PÉRDIDA DE ELASTICIDAD
Bajada de color (Permanganato de Potasio)	SI	
Reductor de índigo	SI	
Resinas Acrílicas	SI	
Resinas Glioxálicas	ATENCIÓN	CONTROLAR PÉRDIDA DE RESISTENCIA
Polimerización	ATENCIÓN	CONTROLAR PÉRDIDA DE RESISTENCIA
Roturas	ATENCIÓN	CONTROLAR ELASTANO
Sobreteñidos (Dirty)	SI	ENSAYAR USO DE COLORANTES APROPIADOS
Suavizante Catiónico	SI	
Suavizante Siliconado	SI	
Soda Cáustica	SI	
Peróxido de Hidrógeno	SI	

* La reproducción digital del tejido difiere de la apariencia original. Solicite a su agente comercial las muestras originales

** La información del presente documento debe ser considerada a modo orientativo, teniendo como objeto presentar diversas aplicaciones para cada uno de los artículos. No se descartan nuevas posibilidades y desarrollos que cada marca desee explorar.

*** Los artículos pueden sufrir cambios de especificaciones técnicas. Verificar con tabla vigente.